

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] für Plansteine und Planelemente aus Porenbeton 2016

Festigkeits- klasse	Rohdichte- klasse	Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Hersteller / Produktgruppe	
2	0,35	0,08	Domapor Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			H+H Deutschland GmbH	
			Porit Cirkel GmbH & Co. KG	
			Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
	0,35	0,09	Domapor Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Schlamann Porenbetonwerk GmbH	
			H+H Deutschland GmbH	
			Hansa Baustoffwerke Parchim GmbH	
			Porit Cirkel GmbH & Co. KG	
			Porit Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Porit Porenbetonwerk Havelland GmbH & Co. KG	
			Porit Porenbetonwerk Lausnitz GmbH & Co. KG	
			Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Wüseke Baustoffwerke GmbH	
	0,40	0,10	Domapor Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Schlamann Porenbetonwerk GmbH	
			H+H Deutschland GmbH	
			Hansa Baustoffwerke Parchim GmbH	
			Porit Cirkel GmbH & Co. KG	
			Porit Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
Porit Porenbetonwerk Havelland GmbH & Co. KG				
Porit Porenbetonwerk Lausnitz GmbH & Co. KG				
0,50	0,12	Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG		
		0,13	Hansa Baustoffwerke Parchim GmbH	
		0,14	Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
4	0,50	0,12	Domapor Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Porit Cirkel GmbH & Co. KG	
			Porit Porenbetonwerk Lausnitz GmbH & Co. KG	
			Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
		0,13	Schlamann Porenbetonwerk GmbH	
			H+H Deutschland GmbH	
			Hansa Baustoffwerke Parchim GmbH	
	Porit Porenbetonwerk Havelland GmbH & Co. KG			
	0,55	0,13	Porit Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			0,14	H+H Deutschland GmbH
			0,60	0,16
	Hansa Baustoffwerke Parchim GmbH			
	Porit Cirkel GmbH & Co. KG			
	Porit Porenbetonwerk Havelland GmbH & Co. KG			
Porit Porenbetonwerk Lausnitz GmbH & Co. KG				
Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG				
6	0,65	0,18		
			H+H Deutschland GmbH	
			Porit Cirkel GmbH & Co. KG	
			Porit Emsländer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Porit Porenbetonwerk Havelland GmbH & Co. KG	
			Porit Porenbetonwerk Lausnitz GmbH & Co. KG	
	0,70	0,21	Porit Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co. KG	
			Schlamann Porenbetonwerk GmbH	
			Wüseke Baustoffwerke GmbH	
			H+H Deutschland GmbH	
8	0,80	0,21	Hansa Baustoffwerke Parchim GmbH	
			H+H Deutschland GmbH	